




Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50 тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


В.И.Белан
«13» марта 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ130323-2САСп от 13.03.2023.

Заявка на проведение испытаний № б/н от 06.03.2023.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

**ООО «Кальматрон-Н», Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/6,
офис 20, ИНН 5404146195, ОГРН 1025401491323**

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

**Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальматрон» ΔW2
по ГОСТ 34669-2020 в количестве 5 кг.**

(наименование, идентификация образца испытаний)

Партия: 3-К/03, дата изготовления: 06.03.2023. Упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

09.03.2023.

(дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Акт отбора образцов № б/н от 06.03.2023.

(номер и дата акта отбора образцов)

09.03.2023 - 13.03.2023.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 5382-2019 «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа».

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальматрон» ΔW2	И-6726	09.03.2023 - 13.03.2023	Содержание хлор-ионов, % по массе	ТУ 5745-001-47517383-00	Не более 0,1	ГОСТ 5382-2019 п.21	0,053	

Инженер химик



Г.В.Шевченко

Зам. руководителя ИЦ



И.А.Анюшина



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.