



ООО "Регион Кальматрон"

Адрес: г. Омск, ул. 2-я Линия, д. 177, корп. 5, офис 15

kalmatronsib.ru

Тел.: +7 (903) 927-45-67, +7 (903) 927-39-30

ssfregion@mail.ru

Ультралит-Грунт однокомпонентный межслойный адгезив (упак. 5, 10, 50 л)

ТУ 5772-013-54282519-2014

(грунтовка)

Общие сведения

Области применения

- ✓ Снижение впитывающей способности бетонного основания, стабилизация и укрепление основы.
- ✓ Грунтовка строительных конструкций перед нанесением ремонтных, штукатурных и эластичных материалов.;
- ✓ Грунтовка поверхностей перед нанесением ремонтных составов.
- ✓ Пропитка для свежесушеного бетона от интенсивной потери влаги при жаркой погоде.

Описание

Готовый к применению состав на основе акриловых полимеров. Представляет собой молочно-белую жидкость со слабым запахом.

Назначение

Предназначен для улучшения прочности сцепления бетонных поверхностей при послойной заливке бетона. Также может использоваться в качестве грунтового покрытия перед нанесением строительных материалов.

Особенности

- ✓ Становится единым с бетонной поверхностью.
- ✓ Снижение впитывающей способности бетонного основания.
- ✓ Создаёт безцветную эластичную пленку, защищая от коррозии.
- ✓ Паропроницаемость после нанесения.

- ✓ Снижает расход материалов.
- ✓ Для внутренних и внешних работ.
- ✓ Не горюч, не взрывоопасен, не токсичен.

Показатели

Жидкий полимер	
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета
Содержание сухого вещества	не менее 8,0 %
Диапазон среды	6,5 – 7,5 pH
Минимальная температура пленкообразования	0 °C
Время пленкообразования	120 минут
Ультрафиолет	не влияет
Расход	0,2-0,3 л/м ²

Упаковка и хранение

- ✓ Поставляется в пластиковых канистрах по 5, 10, 50 литров.
- ✓ Доставка осуществляется всеми видами крытых транспортных средств с температурным режимом, предохраняя от попадания влаги, загрязнений и замерзания (+5°C), в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.
- ✓ Хранение на поддонах в упаковке предприятия-изготовителя.
- ✓ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Рекомендации к применению

1. Подготовка поверхности

- ✓ С помощью отбойных молотков, перфораторов или ручного инструмента удалить с поверхности слой рыхлого

и отслоившегося бетона до «здорового» бетона. Выступающие части металла срезать на 1,5 – 2,0 см глубже наружной поверхности бетона.

- ✓ В местах активных напорных течей применить гидропломбу «Кальмастоп».



- ✓ Применяется перед нанесением эластичного гидроизоляционного двухкомпонентного состава «Кальматрон-Эластик» для улучшенной адгезии.
- ✓ При восстановлении бетонных, кирпичных и каменных конструкций ремонтными составами «Гидробетон-СПГ» для увеличения сцепления.
- ✓ Материал «Ультралит-Грунт» поставляется в готовом виде. Перед применением канистру следует взболтать.
- ✓ **Расход:**
0,2–0,3 л на 1 м².

2. Нанесение

- ✓ Грунтовка «Ультралит-Грунт» наносится на бетонную, кирпичную, каменную поверхность.
 - ✓ Равномерно распределить пропитку кистью-макловицей с мягкой щетиной или валиком в 2 прохода.
- ВАЖНО: Не предназначен для адгезионного слоя перед нанесением проникающих гидроизоляционных материалов.**
- ✓ При нанесении на сильнопитывающие бетонные, кирпичные и каменные основания может потребоваться повторное нанесение адгезива «Ультралит-Грунт».
 - ✓ При нанесении в несколько слоев каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего (30-40 минут).
 - ✓ Нанесение штукатурных, ремонтных, наливных склеивающих и других составов возможно через 2 часа.
 - ✓ Температура воздуха при нанесении должна быть не ниже +5 °С.

3. Уход за поверхностью

- ✓ Бетонная поверхность должна стать плотной, твердой, обеспыленной. Иметь матовую, отбеленную или немного гляцевую поверхность.
- ✓ Если температура выше +25°С и относительная влажность воздуха не более 70%, а так же при наличии ветра (сквозняков) – необходимо предотвратить чрезмерное потерю влаги (накрыть пленкой из полиэтилена).

4. Контроль качества выполненных работ

- ✓ Соблюдение температурных режимов и критериев по подготовке поверхности.
- ✓ Допускается шероховатость штукатурного покрытия.

5. Техника безопасности

- ✓ Грунтовый состав не токсичен, пожаро-взрывобезопасен.
- ✓ При производстве работ следует руководствоваться стандартом организации СТО 54282519-001-2016, а так же нормативными правилами техники безопасности.
- ✓ Рабочие должны быть обеспечены средствами защиты: комбинезонами из плотной ткани, резиновыми сапогами (ботинки на резиновой подошве), резиновыми перчатками, рукавицами защитными очками, хлопчатобумажными шлемами, респираторами, марлевыми повязками для защиты кожи лица.
- ✓ При попадании смеси на оголенные участки кожи необходимо промыть данный участок водой в течение 5-10 минут с момента попадания смеси.